

EPP 100

PLASTIFICANTE POLIMÉRICO BASE FTALATO

POLYMERIC PLASTICIZER PHTHALATE BASE

PROPIEDAD PROPERTY	ESPECIFICACIÓN VALUE	MÉTODO METHOD	REFERENCIA ASTM REFERENCE
Densidad Relativa 25 °C Relative Density 25 °C	1.070 +/- 0.030	MPM 022	ASTM D-0287
Viscosidad 25 °C Viscosity 25 °C	400 – 1600	MPM 023	D-2669
No. Acido (mgKOH/g) Acid Number (mgKOH/g)	4.0 Max.	MPM 031	ASTM D-1045
Índice de Refracción 25 °C Refractive Index 25 °C	1.5070 +/- 0.0040	MPM 021	ASTM D-1807
Color Apha Apha Color	1000 Max.	MPM 026	ASTM D-1209
Temperatura de Flama °C Flash Point °C	180 Min.	MPM 028	ASTM D-0092
Apariencia Appearance	Líquido Cristalino Transparent Liquid	Visual	-----

EMPAQUE:

En pipas, Totes de Plástico de 1000 kg., tambores metálicos de 200 kg. y Cubetas de Plástico de 20 Kg.

PACKING:

In Bulk, 1000 kg. IBCS; 200 kg. Metallic Drums; 20 kg. Plastic Container