

ES-0591

PLASTIFICANTE SECUNDARIO (PARAFINA CLORADA) SECONDARY PLASTICIZER (CHLORINATED PARAFFIN)

PROPIEDAD PROPERTY	ESPECIFICACIÓN VALUE	MÉTODO METHOD	REFERENCIA ASTM REFERENCE
% de Cloro % Chlorine	50-55	----	----
Viscosidad (25 °C) cp Viscosity (25 °C) cp	1200-1500	MPM 023	D-2669
Densidad relativa (25 °C) Relative Density (25 °C)	1.20-1.23	MPM 022	D-0287
Color gardner Gardner color	2 Max.	----	-----
Índice de refracción (25 °C) Refractive index (25 °C)	2 Max.	MPM 021	D-18071

EMPAQUE:

En pipas, Totes de plástico de 1000 kg., tambores metálicos de 230 kg.

PACKING:

In Bulk, 1000 kg. IBCS; 230 kg. Metallic Drums; 20 kg. Plastic Container