

TOTM

TRI OCTIL TRIMELITATO TRI OCTYLTRIMELLITATE

No. CAS 89-04-3

PROPIEDAD PROPERTIES	ESPECIFICACIÓN VALUES	MÉTODO METHOD	REFERENCIA ASTM REFERENCE
Densidad Relativa 25 °C Relative Density 25 °C	0.987 +/- 0.002	MPM 022	ASTM D-0287
Viscosidad 25 °C Viscosity 25 °C	220 +/- 20	MPM 023	ASTM D-2669
Acidez % Acidity	0.04 Max.	MPM 027	ASTM D-1045
Índice de Refracción 25 °C Refractive Index 25 °C	1.4845 +/- 0.0005	MPM 021	ASTM D-1807
Color Apha Apha Color	80 Max.	MPM 026	ASTM D-1209
Temperatura de Flama °C Flash Point	240 Min.	MPM 028	ASTM D-0092
Resistividad Volumétrica (ohm-cm) Volumetric Resistivity (ohm-cm)	Min. 0.12 E12	MPM 034	-----
Apariencia Appearance	Líquido claro Transparent Liquid	Visual	-----

EMPAQUE:

En pipas, Totes de Plástico de 1000 kg., tambores metálicos de 200 kg. y Cubetas de Plástico de 20 Kg.

PACKING:

In Bulk, 1000 kg. IBCS; 200 kg. Metallic Drums; 20 kg. Plastic Container